

GOLD-FINISZ Masa szpachlowa hybrydowa

GOLDMURIT

OPIS WYROBU:

Gładź Szpachlowa Goldmurit GOLD-FINISZ w postaci żelowej pasty, charakteryzuje się wysoką tiksotropią, która to cecha (uplastycznienie masy pod naciskiem narzędzi budowlanych przy zachowaniu niskiej plastyczności w warunkach swobodnych, pod obciążeniem własnym) pozwala na zachowanie pożądanej odporności na spływanie z powierzchni pionowych i zarazem ułatwione rozprowadzanie masy, wyrównywanie jej struktury i przede wszystkim finalne, idealnie gładkie wyprowadzenie powierzchni ścian.

ZASTOSOWANIE:

Produkt można stosować po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów gruntem drobnocząsteczkowym, na powierzchnie takie jak: tynk gipsowy, tynk cementowo-wapienny, płyta gips-karton, beton, gazobeton, bloczki H & H, filigrany oraz przy remontach na oczyszczone wcześniej stare powłoki malarskie, przed tapetowaniem.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Gładź Goldmurit GOLD-FINISZ w postaci żelowej pasty, po lekkim przemieszaniu (do nakładania ręcznego) w opakowaniu nanosić przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla). Możliwa jest także aplikacja za pomocą wałka (produkt nie wymaga do tego dodatkowego rozcieńczenia). Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 5 mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej wcześniej. Szpachlowanie wykonywać w temperaturze powyżej 5°C i wilgotności powietrza max 70%. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12 godzin. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Można malować różnymi rodzajami farb dekoracyjnych.

GOLD-FINISZ Masa szpachlowa hybrydowa

GOLDMURIT

Nakładanie Goldmurit GOLD-FINISZ przy użyciu agregatu hydrodynamicznego:

- gładź szpachlową Goldmurit GOLD-FINISZ można nakładać urządzeniami hydrodynamicznymi po uprzednim przemieszaniu jej w opakowaniu,
- grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy – zalecane dysze nr : 537,
- przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się nakładanie jednorazowo warstwy Goldmurit GOLD-FINISZ nie grubszej niż 5mm,
- w razie potrzeby gładź szpachlowa Goldmurit GOLD-FINISZ można rozcieńczyć dodając od 1% do 2% wody na opakowanie,
- podczas nakładania gładzi szpachlowej Goldmurit GOLD-FINISZ urządzeniem hydrodynamicznym nie zaleca się pozostawiania masy w układzie hydraulicznym urządzenia pod ciśnieniem dłużej niż 20 minut. Po wykonaniu natrysku lub podczas dłuższej przerwy w prowadzeniu prac należy spuścić ciśnienie na zaworze zwrotnym oraz pistolecie, co przedłuży żywotność agregatu i zapobiegnie niepożądanym utrudnieniom w pracy,
- na powierzchniach porowatych (tynki gipsowe i mineralne) zaleca się nakładanie dwóch warstw Goldmurit GOLD- FINISZ, drugą warstwę наносimy po wyschnięciu warstwy poprzedniej
- powierzchnia przed nakładaniem gładzi szpachlowej powinna być obowiązkowo zagruntowana.

DANE TECHNICZNE

Wydajność:

Na tynk cementowo-wapienny -1kg/1m²

Na tynk gipsowy -1kg/1,5m²

Płyty G-K-1kg/2m²

Temperatura stosowania i schnięcia:
od+5do+30 °C

Ilość:

2-3 warstwy

GOLD-FINISZ Masa szpachlowa hybrydowa

GOLDMURIT

Rozcieńczalnik:
woda

Mycie narzędzi:
woda

Kolor:
biały

SKŁADOWANIE:

Wyrób należy składować 9 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5 °C do 30°C

BHP i P.POŻ.:

Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych

Po zabrudzeniu zmywać wodą

Produkt naturalny na bazie wypełniaczy dolomitowych,

Nie szkodliwy dla otoczenia i ludzi