

Goldmurit Premium

Elastyczna gładź gipsowa, śnieżnobiała (do wewnątrz). EN 13279-1 - C6/20/2.

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE: Gładź Premium przeznaczona jest do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów oraz uzupełniania w nich niewielkich ubytków. Stosuje się ją wewnątrz budynków na typowych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton, gips szpachlowy. Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi to 2 mm. Tworzy idealne podłoże pod powłoki malarskie i tapety. Jej szczególną zaletą jest wydłużony czas wiązania oraz łatwość obróbki po wyschnięciu. Przyczepność: do betonu $>0,5 \text{ N/mm}^2$, do zaprawy cem.-wap. $>0,3 \text{ N/mm}^2$, do płyt GK $> 0,2 \text{ N/mm}^2$. **PODŁOŻE:** Gładź gipsową stosuje się na podłoża mineralne nie narażone na bezpośrednie działanie wilgoci. Podłoże powinno być mocne, nośne, niezatłuszczone, oczyszczone oraz zagruntowane. Wszystkie nieosłonięte elementy stalowe należy zaizolować.

PRZYGOTOWANIE MASY: Suchą mieszankę należy powoli wsypywać do przygotowanego wcześniej naczynia z czystą wodą w ilości ok. 0,37 litra na kilogram suchej masy (tj. 7,5 litra na 20 kg worek). Mieszać ręcznie lub przy pomocy wiertarki z mieszadłem typu koszyczkowego, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po upływie 5 minut i ponownym zamieszaniu, masa nadaje się do użycia przez około 2 godziny. **SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI:** Gładź nakłada się pacą ze stali nierdzewnej mocno wciskając zaprawę w podłoże. Na ścianach masę naciąga się pionowymi pasami od dołu do góry, zaś na sufitach pasami w kierunku od okna do wnętrza pomieszczenia. Należy pamiętać o nakładaniu warstw nie grubszych niż 2 mm. Po wstępnym związaniu gładzi większe nierówności można usunąć szpachlą, a po całkowitym wyschnięciu powierzchnię wyszlifować drobnym papierem ściernym lub siatką do szlifowania. W trakcie wysychania gładzi należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, jednak nie dopuszczać do przeciągów lub bezpośredniego nasłonecznienia szpachlowanej powierzchni. Zagruntować. Malowanie lub tapetowanie rozpocząć po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy gładzi. Powierzchnie pod malowanie farbami wodorozcieńczalnymi zagruntować wg zaleceń producenta farby. Należy pamiętać o obowiązku wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

DANE TECHNICZNE

Srednie zużycie przy grubości 1 mm	1,2 kg/m ²
Max grubość jednej warstwy	2 mm
Temperatura stosowania	+5°C do +25°C
Gęstość nasypowa suchej mieszanki	ok. 1,2 kg/dm ³
Uziarnienie: pozostałość na sicie o boku oczka 1,5mm	0% masy
Początek czasu wiązania	>20 min.
Wytrzymałość na zginanie	>1 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie	>2 N/mm ²
Klasa reakcji na ogień	A1
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD
Izolacja cieplna	NPD

Trwałość i przechowywanie suchej mieszanki – 6 miesięcy od daty produkcji umieszczone na opakowaniu, w oryginalnych workach na palecie drewnianej z przekładką, w miejscu suchym, nie narażonym na działanie wilgoci.

Dokumenty dopuszczające

Wyrób spełnia wymagania EN 13279-1:2008
(niepowtarzalny kod produktu 5904277422600)

