

Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony

GOLDMURIT

Właściwości

Goldmurit Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony to wodorozcieńczalny koncentrat (1:9) do ochrony drewna przed grzybami, pleśniami, podstawczakami powodującymi rozkład drewna oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrząszcze, termyty). Produkt stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń (1 i 2 klasa użytkowania), jak i na zewnątrz pomieszczeń (3 klasa użytkowania). Szybko i głęboko wnika w drewno, po wyschnięciu na trwałe łączy się z drewnem, preparat jest niewymywany, odporny na warunki atmosferyczne, a w szczególności na opady deszczu, ale nie narażonych na stały kontakt z wodą czy glebą. Po wyschnięciu zapewnia kolor zielony. Impregnat jest niekorozyjny wobec metali i membran dachowych.



Zastosowanie

Goldmurit Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony nadaje się do impregnacji więźby dachowej, do konstrukcji i okładzin drewnianych, do elementów architektury ogrodowej, bali, płotów, mebli ogrodowych, palet, pergoli, altan. Goldmurit Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony jest zalecany do zabezpieczania drewna metodą ciśnieniową lub zanurzeniową. Zabezpieczone drewno można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt nadaje drewnu zieloną barwę. Elementy zabezpieczone środkiem Goldmurit Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności, pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem.

Sposób użycia

Zabezpieczane drewno powinno być suche i czyste, a w szczególności pozbawione powłok malarskich i lakierniczych. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%. Impregnat nanosi się na drewno metodą kilkukrotnego spryskiwania, malowania lub zanurzania. Preparat można stosować w postaci 5% ÷ 15% roztworów. Zaimpregnowane drewno sezonować pod zadaszeniem przez minimum 48 godzin. Jeśli drewno ma być stosowane na zewnątrz pomieszczeń chronić je przed opadami atmosferycznymi, przez co najmniej 20 dni.

Goldmurit Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony – preparat rozcieńczyć z wodą 1:9 (1L impregnatu wymieszać z 9L wody). Impregnować nanosząc roztwór kilkakrotnie spryskiwaczem, wałkiem lub pędzlem (warstwy impregnatu nanosić po wyschnięciu poprzedniej, czas schnięcia warstwy od 1-2 godzin w temp 20°C) lub poprzez zanurzenie drewna w roztworze impregnatu od 30 minut do 6 godzin.

Zaimpregnowane elementy należy przechowywać pod zadaszeniem i chronić przed opadami atmosferycznymi przez minimum 72 godziny. Po tym czasie preparat jest niewymywalny z drewna oraz niekorozyjny wobec stali. Drewno ogrodowe pełną niewymywalność zyskuje po 10 dniach

Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony

GOLDMURIT

składowania. Po impregnacji niezbędna jest wentylacja pomieszczeń. Zaimpregnowane powierzchnie mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem.

Wydajność

Zużycie koncentratu: od 100 g/m² powierzchni (zależy od przeznaczenia drewna).

Dawka skutecznego działania bójczonego dla koncentratu:

Klasa użytkowania 1:

Drewno pod zadaszeniem nienarażone na nawilżanie: 100 g/m²

Klasa użytkowania 2:

Drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia: 150 g/m²

Klasa użytkowania 3:

Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych: 150 g/m²

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Zalecenia bezpieczeństwa

1. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
2. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
3. W trakcie pracy postępować z produktem w sposób eliminujący kontakt ze skórą i oczami stosując odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony oczu (twarzy). Unikać wdychania par. W przypadku zachłapania zmywać natychmiast dużą ilością bieżącej wody, w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. W razie wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza, jeśli możliwe pokazać etykietę.
4. W trakcie pracy nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić tytoniu.
5. W trakcie pracy i w czasie suszenia drewna zapewnić prawidłową wentylację.
6. Opróżnionych opakowań nie wykorzystywać do przechowywania innych substancji.
7. W przypadku połknięcia natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
8. Przed użyciem zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

Impregnat do drewna Woodproof koncentrat zielony

GOLDMURIT

Okres ważności

Preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Informacje techniczne

Substancje czynne	Węglan miedzi(II) – wodorotlenek miedzi (II) (1:1); (inna nazwa: Hydroksywęglan miedziowy): 5,08 g/100g Poli(oksy-1,2-etandil), .alfa.-[2-(didecylmetylamonio)etyl]- .omega. -hydroksy-, propanian (sól) (inna nazwa: Propionian N,N-didecyl-N-metylo poli(oksyetylo) amoniowy): 3,36 g/100g
Produkt bazowy	KUPRAFUNG-P Basic Pozwolenie na obrót: 5819/14
Zapach	charakterystyczny
Kolor i postać	Zielona ciecz
Gęstość	Ok. 1,01 kg/dm ³ w temperaturze 20oC
Opakowania	Butelka 1l, Kanister 5l

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.