

Efekt Betonu Grana Grossa - gruboziarnisty**Silveno Decorazione****Karta Techniczna****Silveno**
Decorazione**OPIS PRODUKTU**

Silveno Decorazione Efekt Betonu Grana Grossa – gruboziarnisty tynk na bazie dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i wody. Powłoka imitująca efekt betonu z charakterystycznymi wżerami do zastosowań wewnętrznych .

1. DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Wzornik kolorów Silveno Decorazione Efekt Betonu Grana Grossa
Opakowania	5KG, 22KG
Bazy	Biały złamany w szarość
Stopień połysku	Mat
Zastosowanie	Wszelkie podłoża budowlane w dobrym stanie produkt do zastosowań wewnętrznych . Rodzaj podłoża; uprzednio przygotowana gładka powierzchnia o zwartej strukturze. Przeznaczenie; mieszkania prywatne, kuchnie, łazienki, klatki schodowe itp., budynki użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu typu: szpitale, szkoły, biura, klatki schodowe w blokach itp.
Spoivo Skład	Dyspersja styrenowo / akrylowa Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych , środków konserwujących i modyfikujących, pigmentów oraz wody .
Zawartość części stałych	ok. 80 % wag.
Gęstość	ok. 1,83 g/cm ³ ,
Wydajność	2,0- 2,5 kg/ m ²
Czas schnięcia	24 -48 h (zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża, grubości nałożonej warstwy).
Odporność na szorowanie	W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących. Po wcześniejszym zabezpieczeniu produktu preparatem Protettiva Matt.
Odporność na naświetlanie	Nie dotyczy

2. INSTRUKCJA MALOWANIA**Przygotowanie podłoża****Powierzchnie niemalowane:**

Świeże tynki mineralne można po minimum 4 tygodniach sezonowania.

Płyty G-K, gładzie szpachlowe po całkowitym wyschnięciu.

Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przespachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed nakładaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki

Efekt Betonu Grana Grossa - gruboziarnisty**Silveno Decorazione****Karta Techniczna**

 Silveno
Decorazione

wygładzić szpachlówką. Farby o połysku satynowym, półmatowym, półpołysku i połysku zmatowić w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do matowienia użyć papieru o uziarnieniu 150 - 200.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć j warstwę gruntu głęboko penetrującego Goldmurit.

Metody aplikacji

Paca metalowa

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczamy

Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C.
Złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości lub odspojenie produktu od podłoża .
Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności .

Nakładanie

Przed nałożeniem produktu podłoże należy zagruntować białym lub podbarwionym Silveno Decorazione Primer QUARZO GROSSA.

Beton z wżerami tzw. "raki"

Przed nakładaniem, produkt należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolno – obrotowego. Tak przygotowaną masę nakładamy w jednej warstwie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Warstwa powinna być równa o grubości około 2-3mm. Wstępnie wygładzamy. Następnie całą powierzchnię pacy przykładamy do mokrej jeszcze masy i energicznym ruchem pod kątem prostym odrywamy tworząc charakterystyczną strukturę betonu. Pozostawiamy do wstępnego przeschnięcia (zależne od temp. otoczenia i wilgotności). Gdy nałożona masa po dotknięciu nie pozostawia śladu betonu na dłoni, pacą lekko zagładzamy powierzchnię tworząc charakterystyczne wżery. Ruch pacy powinien być krótki i w różnych kierunkach. Im mocniej dociśniemy pacę tym wżery będą delikatne. Pracę wykonujemy etapami na powierzchni 2 - 3 m². Ważne aby powierzchnie łączyć „ mokre z mokrym „. Całość delikatnie wygładzamy i pozostawiamy do wyschnięcia na około 24-48 h (czas schnięcia może się wydłużyć w zależności od temp. otoczenia i wilgotności).

Prace zaczynamy od dołu kierując się stopniowo w górę. Nadmiar produktu ściągamy gąbką. Staramy się dokładnie nakładać produkt, należy szczególnie zwrócić uwagę na charakterystyczne wżery.

Nakładanie lakieru na efekt Grana Grossa lub Grana Fine

Lakier można rozcieńczyć wodą max 20 % .
Pracę wykonywać najlepiej pędzlem 70 mm ruchami krzyżowymi .
Bardzo ważne aby nakładać od dołu do góry ściany.
Nadmiar lakieru ściągamy gąbką.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości masy.

Efekt Betonu Grana Grossa - gruboziarnisty**Silveno Decorazione****Karta Techniczna**

 Silveno
Decorazione
3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Ochrona środowiska	<p>Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.</p> <p>Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.</p>
Wskazówki BHP i PPOŻ	<p>Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu masy należy wietrzyć do zaniku zapachu .</p> <p>Postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu .</p>
Składowanie i transport	<p>Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.</p> <p>Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić produkt przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C.</p>
LZO	<p>Limit zawartości LZO dla produktu: : LZO kat. (A/l/FW), max.200g/l (2010) .</p> <p>Produkt zawiera max 200 g/l</p>
Atest higieniczny	Tak, Nr. 289/322/294/2019 ważny do 2024
Termin ważności	3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Karta charakterystyki dostępna na żądanie .