

Protettiva Mat - lakier dekoracyjno-ochronny**Silveno Decorazione****Karta Techniczna**

 Silveno
Decorazione
OPIS PRODUKTU

Bezbarwny, niezółknący lakier akrylowy dekoracyjno-ochronny, o aspekcie matowym. **Silveno Decorazione Protettiva Mat** charakteryzuje się wysokim stopniem przezroczystości, odpornością na zabrudzenia i działanie wody. Po wyschnięciu tworzy twardą, łatwo zmywalną, powłokę.

Protettiva stosujemy do zabezpieczeń wszystkich systemów dekoracyjnych marki Silveno Decorazione, a także na inne podłoża takie jak: powłoki malarskie, tynki, sztukaterie, itp. Szczególnie polecany do zabezpieczeń ścian w pomieszczeniach narażonych na zabrudzenia takie jak: klatki schodowe, korytarze itp. Po dodaniu brokatu lub płatków marki Silveno tworzy efektowną powierzchnię dekoracyjną.

1. DANE TECHNICZNE

Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	1l, 2,5l
Bazy	Nie dotyczy
Stopień połysku	Mat
Zastosowanie	Podłoża budowlane w dobrym stanie produkt do zastosowań wewnętrznych .
Spoivo	Dyspersja styrenowo/ akrylowa
Skład	Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, środków konserwujących i modyfikujących oraz wody .
Zawartość części stałych	Ok. 2 % wag.
Gęstość objętościowa (PN -C – 81914 : 2002)	1,05 kg/dm ³
Odporność powłoki na szorowanie na mokro PN-EN 13300:2002	Klasa 1
Połysk	Mat
Największy rozmiar ziarna PN-EN 13300:2002	Nie dotyczy
Wydajność	10 - 15 m ² /l Uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce

Protettiva Mat - lakier dekoracyjno-ochronny**Silveno Decorazione****Karta Techniczna**

 Silveno
Decorazione

poprzez wykonanie wymalowania próbnego na docelowo malowanej powierzchni.

Czas schnięcia	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, lakier schnie ok. 2 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 6 godziny. W przypadku malowania w niższej temperaturze lub w warunkach podwyższonej wilgotności czas schnięcia się wydłużyć, dlatego należy wydłużyć odstępy między nanoszeniem kolejnych warstw.
Odporność na szorowanie	Całkowity czas utwardzania wynosi 24 h. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.
Odporność na naświetlanie	Nie dotyczy

2. INSTRUKCJA MALOWANIA**Przygotowanie podłoża****Powierzchnie niemalowane:**

Świeże tynki mineralne można po minimum 4 tygodniach sezonowania. Płyty G-K, gładzie szpachlowe po całkowitym wyschnięciu.

Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przespachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed nakładaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Farby o połysku satynowym, półmatowym, półpołysku i połysku zmatować w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do matowania użyć papieru o uziarnieniu 150 - 200.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć j warstwę gruntu głęboko penetrującego Goldmurit.

Metody aplikacji	Wałek do lakierów, pędzel
Rozcieńczanie	W razie potrzeby do 10% wodą.
Warunki aplikacji	Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C. Złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic na powierzchniach malowanych a w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości lub odspojenie od podłoża . Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Protettiva Mat - lakier dekoracyjno-ochronny**Silveno Decorazione****Karta Techniczna**

Malowanie**Malowanie na gładko.**

Na powierzchnię przygotowaną zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, nakładamy pędzlem lub wałkiem grunt głęboko penetrujący Goldmurit i po upływie ok. 4 do 6 h. (powierzchnia powinna być sucha) wałkiem malarskim z krótkim włosiem наносimy farbę Silveno Matt Effect lub Silveno Matt5 białą lub zabarwioną. Pozostawiamy do wyschnięcia ok. 6 do 8 h.

Lakier наносimy wałkiem w narożnikach pędzlem. Rozprowadzamy w równej warstwie, wałek staramy się prowadzić w różnych kierunkach w celu równego rozprowadzenia produktu. łączymy mokre z mokrym.

Nakładanie lakieru na efekt Grana Grossa lub Grana Fine:

Lakier można rozcieńczyć wodą max 20 % .

Pracę wykonywać najlepiej pędzlem 70 mm ruchami krzyżowymi .

Bardzo ważne aby nakładać od dołu do góry ściany .

Nadmiar lakieru ściągamy gąbką.

Istnieje możliwość dodania do lakieru brokatów lub płatków. Ilość dodatków uzależniona od zamierzonego efektu od 10 do 30 gramów do 1l lakieru.

W przypadku zastosowania lakieru na farbach lub innych podłożach zalecamy przeprowadzić próbę i zaczekać do pełnego wyschnięcia produktu .

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości lakieru.

3. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU**Ochrona środowiska**

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu . Postępować zgodnie z kartą charakterystyki produktu .

Składowanie i transport

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

LZO

Limit zawartości LZO dla produktu: LZO (kat. A/e/FW), max. 130g/l (2010). Produkt zawiera max 130g/l

Atest higieniczny

Tak, Nr. 381/322/387/2020, ważny do 2025

Termin ważności

2 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie

Protettiva Mat - lakier dekoracyjno-ochronny

Silveno Decorazione

Karta Techniczna

Silveno
Decorazione