

Tynk Dekoracyjny – Efekt Betonu Silveno Decorazione

Karta Techniczna



1. OPIS

Tynk Dekoracyjny Efekt Betonu Silveno to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny podobny do surowego betonu, zawarte w nim dodatki oraz wybrany efekt aplikacji pozwala na tworzenie nowoczesnych surowych struktur ściennych.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- postać - sypka
- kolor – szary, z możliwością barwienia w systemie kolorowania Silveno
- pH – 12,5
- zapach - lekki, charakterystyczny
- rozpuszczalność w wodzie - ograniczona

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed przystąpieniem do nakładania tynku Efekt Betonu należy odpowiednio przygotować powierzchnię ściany. Powierzchnia powinna być: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów.

4. PRZYGOTOWANIE TYNKU

Przed przystąpieniem do pracy zawartość opakowania wsypać do odpowiedniej ilości wody. Dla opakowań **4 kg**: 1.4 l – 1.6 l, **8 kg**: 2.8 l – 3.2 l wody. Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem.

W przypadku pigmentowania masy, pigment należy rozprowadzić w wodzie zarobowej, a następnie wsypać zawartość opakowania i wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną masę pozostawić na około 15 min., a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio przed użyciem.

W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym.

5. **NARZĘDZIA** - Paca Wenecka, Wałek malarski, Narzędzie do efektu deskowania

6. **SPOSÓB UŻYCIA** - Efekt Szalunku Przemysłowego

Etap 1 – Gruntowanie

Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od chłonności podłoża - wałkiem malarskim наносimy Grunt Szczepny Silveno (jedno lub dwukrotnie).

Etap 2 – Nakładanie tynku

Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię w temperaturze 15-25°C pacą wenecką nakładamy tynk Efekt Betonu.

Tynk Dekoracyjny – Efekt Betonu Silveno Decorazione

Karta Techniczna



Etap 3 – Formowanie wzoru

Po położeniu warstwy Efekt Betonu przystępujemy do formowania wzoru wałkiem (pacą wenecką). Po upływie 15-20 min pacą wenecką wygładzamy wzór tak, by nie tworzyć zgrubień, jednocześnie pozostawiając delikatne wgłębienia w strukturze tynku Efekt Betonu.

Etap 4 – Lakierowanie (lakier bezbarwny)

Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku наносimy wałkiem malarskim bezbarwny lakier Silveno tak, by nie pozostawiać zacieków.

Wykonanie opcjonalne

Etap 1 – Formowanie bloków szalunku przemysłowego

Wyschniętą powierzchnię tynku za pomocą skrobaka (wiertła, śrubokręta itp.) możemy delikatnie zarysować tworząc wzór bloków szalunku oraz wykonać imitacje zamocowań przemysłowych.

Etap 2 – Lakierowanie lakier srebrny

Pozostające w zagłębieniach wzoru resztki tynku, delikatnie usuwamy szerokim pędzlem.

Na tak przygotowaną powierzchnię po upływie 6 godzin wcieramy gąbką lub pędzlem srebrny Lakier Metaliczny Silveno. Lakier wcieramy równomiernie tak, by rozprowadzić kolor, a jego ewentualny nadmiar usunąć by nie pozostawiać zacieków.

7. SPOSÓB UZYCIA - Efekt Deskowania

Etap 1 - Gruntowanie

Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od chłonności podłoża - wałkiem malarskim наносimy Grunt Szczepny Silveno (jedno lub dwukrotnie).

Etap 2 - Nakładanie tynku

Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię w temperaturze 15-25°C pacą wenecką nakładamy tynk Efekt Betonu.

Etap 3 – Formowanie Wzoru

Bezpośrednio po położeniu warstwy Efekt Betonu przystępujemy do formowania wzoru używając narzędzia do efektu deskowania. Tak uformowany wzór pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia na czas około 12 godzin.

Etap 4 – Szlifowanie

Po upływie 12 godzin suchą powierzchnię tynku lekko szlifujemy papierem ściernym nr.120 tak by oczyścić powierzchnię z odstających szorstkich elementów. Pozostające w zagłębieniach wzoru resztki tynku, delikatnie usuwamy szerokim pędzlem. Tak przygotowana oczyszczona powierzchnia gotowa jest do lakierowania.

Etap 5 - Lakierowanie (lakier bezbarwny)

Na oczyszczoną powierzchnię tynku наносimy wałkiem malarskim bezbarwny lakier Silveno tak, by nie pozostawiać zacieków.

Tynk Dekoracyjny – Efekt Betonu
Silveno Decorazione

Karta Techniczna



8. WYDAJNOŚĆ: 1m²/1kg

9. WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny – zasady bezpiecznego stosowania podano w Karcie Charakterystyki.

Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie utrzymywania się objawów, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając otwarte powieki. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Skonsultować się z lekarzem.

Narażenie inhalacyjne:

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia:

Wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

10. MAGAZYNOWANIE

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

(Data produkcji na opakowaniu)

11. OPAKOWANIEA HANDLOWE: 4kg, 8kg.

12. NORMY/ATESTY: PN-EN 998-1:2004

13. UWAGI

Przed przystąpieniem do planowanych prac, jak i po dodaniu wszelkich dodatków, produkt należy dokładnie wymieszać w sposób określony w Karcie Technicznej Produktu. Kolory pokazane w materiałach marketingowych są poglądowe i mogą się różnić od koloru malowanej powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza kontrolą STOFARB, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.