



## Taśma maskująca papierowa

ATEST TECHNICZNY TAŚM SAMOPRZYLEPNYCH  
(zgodny z normami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego)  
PN-EN 1940,1941,1942,1944,1945

### Metoda testu :

- Tack rolling ( PSTC-60-metoda kulki )
- Przyczepność do stali , 180°
- Adhesive coat weight ( Finat-12 ) ilość kleju
- Paper thickness ( gramatura papieru ) żółty
- Elongation at break - rozciągliwość
- Resists in temperature ( wytrzymałość w temp. )
- Glue ( rodzaj kleju )

### Wynik :

20 cm  
4,9 N/ cal  
17gr/m2  
37gr/m2  
11%  
60°C  
hot-melt

Tolerancja pomiarów 10%

Do w/w badań stosuje się taśmę klimatyzowaną przez 24 godziny w temp. 23°C i wilgotności względnej 50% po odrzuceniu 3 zewnętrznych warstw taśmy. Badania wykonuje się na 5 próbkach taśmy o dł. 200mm i szer. odpowiadającej taśmie przylepnej. Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas testów i analiz przeprowadzonych zgodnie z normami na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne.

Przed zastosowaniem należy sprawdzić czy powierzchnia, do której będziemy przylepiać, jest idealnie sucha, czysta od śladów oleju, tłuszczu i kurzu.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50%. Termin przydatności przy zachowaniu w/w warunków przechowywania wynosi 12 m-cy. Taśma nie może być narażona na działanie promieni UV.

### Wymiary:

Taśma maskująca papierowa 19mmx30m
Taśma maskująca papierowa 25mmx30m
Taśma maskująca papierowa 30mmx30m
Taśma maskująca papierowa 38mmx30m
Taśma maskująca papierowa 48mmx30m
Taśma maskująca papierowa 19mmx50m
Taśma maskująca papierowa 25mmx50m
Taśma maskująca papierowa 30mmx50m
Taśma maskująca papierowa 38mmx50m
Taśma maskująca papierowa 48mmx50m